

<b>ООО «Керама Марацци»</b> ОКПО 04693313 ОГРН 1145749000210 ИНН 5752070451 КПП 575201001	+7 (4862) 49-98-10 plant@kerama-marazzi.ru
<b>Место нахождения:</b> 302024, Российская Федерация, г. Орел, ул. Итальянская, д. 5	<b>Почтовый адрес:</b> 302024, Орловская обл., г. Орел, ул. Итальянская, д. 5
<b>Для предъявления по месту требования</b>	
<b>Тема:</b>	
<b>Настенная белая глазурованная плитка производства ООО «Керама Марацци»</b> [Технология двойного обжига, EN 14411-2016, группа VIII]: <b>Расширенные технические испытания на определение степени белизны и блеска</b>	
<p>Настоящим сообщаем, что образцы стандартной настенной белой глазурованной плитки производства ООО «Керама Марацци» были представлены в лабораторию экспериментально-исследовательского центра для керамической промышленности «Centro Ceramico», г. Болонья, для проведения расширенных испытаний на определение степени белизны и блеска. Результаты испытаний таковы:</p>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Степень блеска:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Стандартный метод испытаний для зеркального блеска ASTM D523-14</li><li>- Блескомер Zehntner мод. ZGM 1022</li><li>- Референсное значение: среднее значение зеркального блеска [UG]: &gt; 70</li><li>- Результат: 87,6 +- 2,2 {превосходный}</li></ul></li> <li>• <b>Степень белизны:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Стандартный метод расчета белизны ASTM E315-15</li><li>- Спектрометр УФ Jasco V-670</li><li>- Референсное значение: система сравнения цветовых характеристик, описанная в JIZ Z8701-1999: = или &gt; WI 100.01</li><li>- Результат: WI [Степень белизны]: 102.60 {превосходный}</li></ul></li></ul>	
<p>С уважением,</p>	
<p>Лаборатория ООО «Керама Марацци» Отдел контроля качества</p>	
1/1	